

NITRISENSI SOFT

Clean

Descrição do Produto

Luva de proteção, confeccionada em borracha nitrílica, ambidestra, interior liso, sem talco, acabamento antiderrapante nas extremidades dos dedos, acabamento do punho em virola.

Composição

Borracha Nitrílica (NBR)

Normas



ISO 374 / TIPO B ISO 374-5:2016



KPT



Aplicações

Indicado para proteção das mãos do usuário contra riscos químicos e contra agentes biológicos.

Benefícios

- Ambidestra;
- Hipoalergênica;
- Proteção química com sensibilidade tátil;
- Acabamento antiderrapante na palma e dedos;
- Acabamento interno clorinado, evita a manifestação de bactérias.

Validade de 5 anos

O produto possui validade de 5 anos contados a partir da data de fabricação, se mantido conforme instruções de armazenamento. Considerar como lote de fabricação a data.

Garantia

90 dias de garantia legal contra defeitos de fabricação conforme CDC.

Vida Útil

Não é possível determinar a vida útil das luvas de proteção, pois depende do tipo do contaminante e risco da atividade, da umidade relativa e temperatura do ambiente, do tipo de atividade, nível de esforço, movimentação e conservação. Estas luvas não são descartáveis e seu uso é indicado para múltiplas aplicações.

IMPORTANTE: A periodicidade de troca deve seguir os padrões preestabelecidos pelo Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Análise Preliminar de Riscos (APR), devendo ser informada aos usuários/colaboradores e constar nas ordens de serviços para a realização das atividades.



Segmentos



Indústria Química



Indústria Alimentícia



Linha de Cosmético



Limpeza e Higiene



Indústria Automotiva



Linha Branca



Indústria Agricultura

Logística



Mult. 1X100



Mult. 10X100

Tamanhos

T7/P

02.14.2.1

T8/M

02.14.2.2

T9/G

02.14.2.3

T10/EG

02.14.2.4

Comprimento e espessura



26 cm

Atualizado em: Jul/2025

Normas

ISO 374/TIPO B

ISO 374-1 - RISCOS QUÍMICOS

Código alfabético	Produto químico	CAS	Nível obtido
A	METANOL	67-56-1	X
B	ACETONA	67-64-1	X
C	ACETONITRILA	75-05-8	X
D	DICLOROMETANO	75-09-2	X
E	DISSULFETO DE CARBONO	75-15-0	X
F	TOLUENO	108-88-3	X
G	DIETILAMINA	109-89-7	X
H	TETRAHIDROFURADO	109-99-9	X
I	ACETATO ETÍLICO	141-78-6	X
J	n-HEPTANO	142-85-5	1
K	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	1310-73-2	6
L	ÁCIDO SULFURICO	7664-93-9	X
M	ÁCIDO NÍTRICO	7697-37-2	X
N	ÁCIDO ACÉTICO	64-19-7	X
O	HIDRÓXIDO DE AMONIO	1332-21-6	X
P	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	7722-84-1	6
S	ÁCIDO FLUORIDRICO	7664-39-3	X
T	FORMALDEÍDO	50-00-0	6

Os níveis de permeação variam de 1 (mínimo) à 6 (máximo) e repectivamente os tempos de permeação variam de 10 minutos à 480 minutos. Abaixo a relação entre os níveis e o tempo de permeação.

NÍVEL= TEMPO EM MINUTOS:

1=10' | 2=30' | 3=60' | 4=120' | 5=240' | 6=480'

ISO 374-5:2016


Descarte

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmo critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.



Escaneie o **QR Code**,
e confira mais sobre
este produto!

Atualizado em: **Jul/2025**